

1. INTRODUÇÃO

1.1. Disposições gerais

1.1.1. A presente Especificação pretende apresentar o esquema de pinturas para os Depósitos Intermediários de Medicamentos. Qualquer esquema de Pintura depende de uma adequada preparação de superfície. Consulte sempre o Boletim Técnico de cada produto para cumprir com os requisitos antes da aplicação.

Este documento serve apenas como orientação, sendo imprescindível a consulta dos Boletins Técnicos e Boletins de segurança dos produtos antes da aplicação.

A presente Especificação técnica refere-se ao uso de tintas da marca CIN. Para uso de outra marca de tintas, o empreiteiro deverá apresentar um esquema alternativo equivalente ou de qualidade superior ao referido neste documento.

2. EXTERIOR

2.1. Paredes Rebocadas

2.1.1. Preparação e Reparações – Efetuar reparações e correções no suporte com massa Alltek Exterior (ref.:15-970) seguindo as instruções de aplicação na embalagem e BT.

2.2. Paredes e Muros Exteriores

2.2.1. Primário: Aplicar uma (1) demão de *Primário Cinolite HP (ref.:10-850)*.

2.2.2. Acabamento: Aplicar duas (2) demão de Novaqua HD (ref.:10-125) à cor pretendida, sendo a primeira demão diluída a 5% com água e as seguintes sem diluição.

2.3. Marcação de pavimentos

2.3.1. Efetuar as linhas de marcação aplicando duas (2) demão de *C-CRYL S410 HB (ref.: 54-410)* sem diluição.

2.4. Lages de cobertura não acessíveis (impermeabilização)

2.4.1. Aplicar 2 (duas) a 3 (três) demão de Imperflex Coberturas (ref.:17-600) sendo a 1ª demão diluída a 50% com água e as restantes sem diluição.

3. INTERIOR

3.1. Paredes Rebocadas e/ou Barradas

- 3.1.1. Efetuar reparações e correções no suporte com massa Hantek (ref.:15-950) seguindo as instruções de aplicação na embalagem e BT.

3.2. Compartimentos Húmidos (lambрил de 2,10m em azulejo)

3.2.1. Primário: Aplicar uma (1) demão de Primário Cinolite HP (ref.:10-850).

3.2.2. Acabamento: Acima de lambрил, aplicar duas (2) demão de Cináqua (ref.:10-145) à cor pretendida, sendo a primeira demão diluída a 5% com água e as seguintes sem diluição.

3.3. Áreas do armazém, áreas de com equipamentos de frio e áreas de manutenção

3.3.1. Primário: Aplicar uma (1) demão de Primário Cinolite HP (ref.:10-850).

3.3.2. Acabamento (Lambрил de 2,10m): o Acima de lambрил de 2,10m Aplicar duas (2) demão de Cináqua (ref.:10-145) à cor pretendida, sendo a primeira demão diluída a 5% com água e as seguintes sem diluição. Lambрил de 2,10m, Aplicar duas (2) demão de esmalte Sintecin Fosco (ref.: 48-272) à cor pretendida, sendo a diluição feita quando necessária com Diluente Sintético (ref.:40-500).

3.4. Compartimentos rebocados com rodapé

3.4.1. Primário: Aplicar uma (1) demão de Primário Cinolite HP (ref.:10-850).

3.4.2. Acabamento: Aplicar duas (2) demão de Cináqua (ref.:10-145) à cor pretendida, sendo a primeira demão diluída a 5% com água e as seguintes sem diluição.

3.5. Tectos Interiores rebocados

3.5.1. Primário: Aplicar uma (1) demão de Primário Cinolite HP (ref.:10-850).

3.5.2. Acabamento: Aplicar duas (2) demão de Contrato (ref.:11-601) à cor pretendida, sendo a primeira demão diluída a 5% com água e as seguintes sem diluição.

3.6. Tectos e paredes em Gesso Cartonado

3.6.1. Primário: Aplicar uma (1) demão de Primário EP/GC 300 (ref.:10-600), sem diluição.

3.6.2. Acabamento: Prosseguir com o acabamento consoante a área: ver Tetos, Paredes.

4. ELEMENTOS METÁLICOS

4.1. Preparação e Reparações

4.1.1. Efetuar reparações e correções no suporte com Betume Polyester CINODUR (ref.:88-747) seguindo as instruções de aplicação na embalagem e BT.

4.2. Gradeamentos e Portões

4.2.1. Primário: o Aplicar uma (1) demão de Primário Acrílico Metais (ref.:18-060).

4.2.2. Acabamento: o Aplicar duas (2) demãos de esmalte Sintecin Fosco (ref.: 48-272) à cor pretendia, sendo a diluição feita quando necessária com Diluente Sintético (ref.:40-500).

4.3. Estrutura Metálica em Aço Laminado

4.3.1. Primário: Aplicar uma (1) demão de C-POX ST 180 AL (ref.:7N-180), usar Diluente CP-40 (ref.:7S-902).

4.3.2. Intermédio: Aplicar uma (1) demão de C-POX S140 MIO FD (ref.:7L-140) sem diluição.

4.3.3. Acabamento: Aplicar duas (2) demãos de C-THANE S400 (ref.:25-400) à cor pretendia, sendo a diluição feita quando necessária com Diluente Acrythane (ref.:25-240).

5. ELEMENTOS EM MADEIRA

5.1. Preparação e Reparações

5.1.1. Efetuar reparações e correções no suporte com *Betume Para Madeira* (ref.:36-090) seguindo as instruções de aplicação na embalagem e BT.

5.2. Madeiras no Geral

5.2.1. Primário: Aplicar duas (2) demãos de Primário Subcapa Acrílico Madeiras (ref.:18-050).

- 5.2.2. Acabamento: Aplicar duas (2) demãos de esmalte *Sintecin Fosco (ref.: 48-272)* à cor pretendida, sendo a diluição feita quando necessária com *Diluyente Sintético (ref.:40-500)*.

6. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA

6.1. Reservatório para água Potável

- 6.1.1. Aplicar duas (2) demãos de *C-POX TL 790 FG (ref.:7M-790)*. Consultar BT e serviços técnicos da CIN.

6.2. Reservatório de Água para regas e Lavagens

- 6.2.1. Aplicar duas (2) demãos de Argamassa Estanque (ref.:17-670), incluindo tela CRACKGON (ref.:00-505) entre as demãos.